

# СИНТЕЗ ВОЛЛАСТОНИТА ИЗ ПРИРОДНОГО ДИОКСИДА КРЕМНИЯ И ТЕХНОГЕННЫХ ОТХОДОВ



**В**олластонит  $\text{Ca}_6\text{Si}_6\text{O}_{18}$  — моносиликат кальция, минерал класса цепочечных силикатов. Важными технологическими свойствами волластонита являются высокая химическая стойкость в различных средах, небольшая удельная масса, уникальные диэлектрические свойства и низкая теплопроводность, а также экологическая чистота и безопасность применения. Это обусловило широкое применение волластонита при производстве строительных материалов, бумаги, красок, пластмасс, композиционных полимерных и металлокерамических материалов, сорбентов для очистки вод. Этот минерал является эффективным заменителем асбеста, каолина, мела, талька, диоксида титана при производстве отделочных материалов, изделий на асбестоцементной основе, звуко- и теплоизоляционных материалов и т.д. Волластонит используется в каче-

**С.Б. Ярусова, М.В. Черепанова,  
П.С. Гордиенко, В.С. Пушкарь**

**Институт химии ДВО РАН, Биолого-почвенный  
институт ДВО РАН,  
Дальневосточный геологический институт  
ДВО РАН**

стве различных добавок в материалы с целью увеличения их прочности, жаростойкости, химической стойкости и износостойкости, улучшения диэлектрических и электрических характеристик, сокращения длительности технологических процессов при их изготовлении, снижения температуры обработки. Волластонит — исключительно интересный, но пока мало изученный материал. Наиболее крупным производителем и потребителем природного волластонита являются США. Природный волластонит добывается в относительно небольших количествах: ежегодная добыча составляет 0,5 — 0,7 млн т в год [1]. В России известен ряд волластонитовых месторождений в Сибири, на Урале и в Карелии, но добыча его в нашей стране практически отсутствует, поэтому природный волластонитовый концентрат приходится закупать в Финляндии, США, Индии или в странах СНГ [2].

Высокая потребность в волластоните определила актуальность поиска экономически

целесообразных и экологически приемлемых путей его получения из природного и техногенного сырья. Расширение сфер использования синтетического волластонита обусловлено рядом преимуществ перед природным: высокая степень дисперсности, однородность химического состава, низкая стоимость. Кроме того, в процессе синтеза волластонита из различного кальций- и кремнийсодержащего сырья в зависимости от поставленных задач появляется возможность варьирования структуры и свойств (формы частиц, микротвердости, дисперсности, интервала разброса по размеру частиц, суммарного содержания примесей) получаемого продукта. Так, большое количество работ посвящено синтезу волластонита из аморфного диоксида кремния природного и техногенного происхождения ([8] Пат. 2090501 РФ; А.с. 986853 СССР). Целью данной работы является изучение возможности получения волластонита из высокодисперсного аморфного диоксида кремния. В качестве исходного сырья использовали природный диоксид кремния в виде диатомита, отобранного на м. Пузанова, о. Кунашир, Курильские о-ва (далее — Пу-

Исследования поддержаны грантами Президиума ДВО РАН (09-II-СО-08-001, 09-II-УО-08-003, 09-I-П15-02, 10-III-В-04-079). Авторы выражают искреннюю благодарность за помощь в изучении диатомей в СЭМ м.н.с. лаборатории палеоботаники БПИ ДВО РАН Нарышкой Н.Н.

зановский диатомит), и  $\text{SiO}_2 \cdot n\text{H}_2\text{O}$ , полученный из фторсодержащих техногенных отходов Ярославского горно-обогатительного комбината (Россия, Приморский край).


### Характеристика Пузановского диатомита

Материалом для настоящего исследования послужил аморфный кремнезем природного происхождения — диатомит из берегового разреза на мысе Пузанова (о. Кунашир, Курильские о-ва). Ранее в кремнистых органогенных отложениях Курильских о-вов изучался лишь таксономический состав диатомовой флоры, исследование химического состава и свойств этих пород не проводилось. Мощность изученного Пузановского диатомита составляет примерно 10 м. Он вскрывается на высоте около 50 м над уровнем моря в 70-метровом береговом обрыве. Видимая протяженность линзы диатомита — 50 м. Порода слабо сцепментированная, белая со слегка желтоватым оттенком, пачкает руки, как мел, легкая.

В формировании Пузановского диатомита большую роль играли водоросли, такие, как планктонные центрические диатомеи (рис. 1). Породообразующими факторами для него являются таксоны *Aulacoseira subarctica* (O. Muller) Hawort, доля которых в ископаемых сообществах диатомей составляет около 46 %, и *Stephanodiscus niagarae var. pusanovae* Genkal et Cherepanova — 26 %. Сохранность панцирей диатомей хорошая. Содержание створок в 1 г осадка достигает  $9,6 \cdot 10^8$ . Диаметр *S. niagarae var. pusanovae* изменяется от 19,7 до 61,9 мкм. Минимальный диаметр *A. subarctica* соответствовал 1,9 мкм, максимальный — 8,2 мкм, а высота створки — 6,8 и 17,4 мкм соответственно.


### Получение аморфного кремнезема из фторсодержащих отходов

Аморфный диоксид кремния  $\text{SiO}_2 \cdot n\text{H}_2\text{O}$  получен в качестве побочного продукта при сернокислотной переработке фторсодержащих отходов Ярос-



**Рис.1. Таксоны Пузановского диатомита:**  
1 — общий вид ( $\times 1500$ ); 2, 3 — *Stephanodiscus niagarae var. pusanovae*; 4, 5 — *Aulacoseira subarctica*; 2, 5 — фотографии сделаны с помощью светового микроскопа ( $\times 2000$ ); 1, 3, 4 — сканирующего электронного микроскопа ( $\times 15000$ )


лавского горно-обогатительно-го комбината с содержанием основных компонентов, % по массе: 29,6  $\text{CaF}_2$ ; 10,3  $\text{CaCO}_3$ ; 24,8  $\text{SiO}_2$  на стадии гидролиза гексафторсиликата аммония водным раствором амиака согласно реакциям [4]:



### Синтез волластонита

Для получения волластонита из Пузановского диатомита использовали карбонат кальция аналогично способам, предложенными в работах (А.с. 480676 СССР, Пат. 2205792 РФ), с некоторой модификацией продол-

жительности обработки исходной смеси. В реакционный сосуд вносили навески диатомита и карбоната кальция квалификации "ч." в мольном соотношении  $\text{CaO}:\text{SiO}_2 = 1:1$  и супендировали их в дистиллированной воде при соотношении твердой и жидкой фаз  $\text{T:Ж} = 1:4$ . Затем в супензию добавляли 0,5 % по массе метасиликата натрия  $\text{Na}_2\text{SiO}_3$  квалификации "х.ч." (содержание кремния 22,4 %; силикатный модуль  $\text{SiO}_2/\text{Na}_2\text{O} = 1$ ) и 1 % по массе углекислого натрия  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  квалификации "х.ч." и перемешивали ее с указанными добавками при помощи магнитной мешалки в течение 4 ч при температуре 60 °C. Осадок отделяли от раствора фильтрованием через бумажный фильтр "синяя лента",



**Рис. 2. ИК-спектры волластонита, полученного из Пузановского диатомита и карбоната кальция (а) (\* — полосы поглощения вазелина) и природного волластонита (Горный Алтай, Синюхинское месторождение) (б)**

затем подвергали двукратной промывке дистиллированной водой при соотношении Т:Ж = 1:3 и сушили при температуре 100 °С. В качестве затравки в шихту вводили 1 % по массе природного волластонита (Синюхинское месторождение, Горный Алтай). С целью получения волластонита шихту обжигали при температуре 1050 °С в течение 30 мин.

Для синтеза волластонита из аморфного кремнезема техногенного происхождения (фторсодержащие отходы) в качестве кальцийсодержащего компонента использовали оксид кальция CaO, полученный предварительным обжигом карбоната кальция при 1000 °С.

Оксид кальция и аморфный диоксид кремния  $\text{SiO}_2 \cdot n\text{H}_2\text{O}$  в мольном соотношении 1:1 вносили в реакционный сосуд и добавляли 2 %-ный раствор гидроксида натрия. Синтез вели в закрытом сосуде в течение 5 ч с перемешиванием реагирующих компонентов магнитной мешалкой при комнатной температуре. Полученный осадок отделяли от раствора путем декантации, затем промывали до нейтральной реакции промывных вод дистиллированной водой, нагретой до 60 — 70 °С. После промывания осадок отфильтровывали через бумажный фильтр "синяя лента" и сушили при температуре 85 °С в сушильном шкафу в течение

нескольких часов. Волластонит получали путём обжига осадка при 1050 °С в течение 30 мин.

Содержание массовой доли гигроскопической влаги в диатомите определяли путем высушивания навески вещества при 110 °С до постоянной массы. Массу гигроскопической влаги, содержащейся в исходной навеске, рассчитывали по разности в массе навески до и после высушивания.

Содержание карбоната кальция  $\text{CaCO}_3$  в волластоните определяли газообъёмным методом согласно известной методике.

Содержание примесей в диатомите определяли методом атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой на спектрометре iCAP 6500Duo. Количественный элементный анализ аморфного кремнезёма, полученного из фторсодержащих отходов Ярославского горно-обогатительного комбината, выполняли методом атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой (АЭС ИСП) на спектрометре Plasmaquant 110.

Рентгенограммы веществ снимали на рентгеновском дифрактометре "Bruker D8 ADVANCE" в  $\text{Cu K}_\alpha$ -излучении; идентификацию полученных рентгенограмм выполняли по программе EVA с банком порошковых данных PDF-2.

ИК-спектры образцов регистрировали в области 400 — 4000  $\text{cm}^{-1}$  с использованием Фурье-спектрометра Shimadzu FTIR Prestige-21 при комнатной температуре. Образцы для регистрации растирали в агатовой ступке до мелкодисперсного состояния и тщательно перемешивали с порошком KBr с последующим прессованием смеси в таблетки либо в виде суспензии в вазелиновом масле наносили на подложку из KBr.

Таксономический анализ, подсчет створок диатомей, измерение диаметра, длины, ширины створок проводились с помощью световых микроскопов Amplival-Carl-Zeiss и Axioskop 40 Carl Zeiss на стекле 18×18 мм при увеличении ×2000 с иммерсионной жидкостью.

Изучение створок диатомей проводилось сканирующим электронным микроскопом Carl Zeiss EVO 40 при увеличении 15000.

Пузановский диатомит, использованный для получения волластонита, представляет собой высокодисперсный порошок желтоватого цвета с суммарным содержанием микро-примесей 10,75 % по массе и содержанием основного компонента — аморфного диоксида кремния  $\text{SiO}_2 \cdot n\text{H}_2\text{O}$  до 85 % по массе. Влажность исследуемого материала составляет  $\sim 5\%$ . Содержание примесей в используемом диатомите следующее, % по массе: 0,23  $\text{TiO}_2$ ; 4,64  $\text{Al}_2\text{O}_3$ ; 3,43  $\text{Fe}_2\text{O}_3$ ; 0,03  $\text{MnO}$ ; 0,35  $\text{MgO}$ ; 1,27  $\text{CaO}$ ; 0,61  $\text{Na}_2\text{O}$ ; 0,17  $\text{K}_2\text{O}$ ; 0,02  $\text{P}_2\text{O}_5$ .

В результате обжига шихты, содержащей Пузановский диатомит и карбонат кальция, при  $1050^\circ\text{C}$  в течение 30 мин рентгенограмма содержит характерные дифракционные пики, характерные для  $\text{CaSiO}_3$  — волластонита триклиновой модификации. Содержание свободного  $\text{CaO}$  в волластоните, определенное газообъемным методом по содержанию  $\text{CaCO}_3$  в исследуемом образце, составляет 3 % по массе.

Аморфный кремнегель, полученный при аммиачном гидролизе гексафторсиликата аммония, представлял собой высокодисперсный порошок белого цвета с суммарным содержанием примесей 0,05 % по массе (без учета воды и фтора) и развитой удельной поверхностью, которая составила  $267,6 \text{ m}^2/\text{г}$  [5]. Содержание элементов в полученном аморфном диоксиде кремния составляет, % по массе: 0,0103 Al; 0,0024 Ca; 0,0044 Cr; 0,0065 Cu; 0,0158 Fe; 0,0085 Mg; 0,0004 Mn; 0,0005 Pb; 0,0012 Zn.

После обжига шихты, содержащей оксид кальция и аморфный диоксид кремния  $\text{SiO}_2 \cdot n\text{H}_2\text{O}$ , при  $1050^\circ\text{C}$  в течение 30 мин рентгенограмма содержит характерные дифракционные пики, относящиеся к  $\text{CaSiO}_3$ . Содержание свободного  $\text{CaO}$  в волластоните, определенное газообъемным методом по содержанию  $\text{CaCO}_3$  в исследуемых образцах, составляет 1,6 % по массе.

В ИК-спектрах образцов, полученных из аморфного диоксида кремния природного и техногенного происхождения, полосы поглощения в области  $850 - 1100 \text{ cm}^{-1}$  (асимметричные колебания мостиковых связей Si-O-Si; асимметричные и симметричные колебания концевых связей Si-O),  $550 - 750 \text{ cm}^{-1}$  (симметричные колебания мостиковых связей Si-O-Si в  $[\text{SiO}_4]$  — тетраэдрах),  $400 - 550 \text{ cm}^{-1}$  (деформационные колебания концевых связей O-Si-O и колебания связей кальция с кислородом в  $[\text{CaO}_6]$  — октаэдрах) свидетельствуют об образовании волластонита (рис. 2, a).

Для сравнения на рис. 2, б приведён ИК-спектр природного волластонита (Горный Алтай, Синюхинское месторождение). В ИК-спектре природного минерала наблюдаются полосы поглощения, аналогичные полосам поглощения в ИК-спектрах волластонита, полученного из аморфного диоксида кремния различного происхождения: интенсивная полоса в области  $850 - 1100 \text{ cm}^{-1}$ , группа полос в области  $550 - 750$  и  $400 - 550 \text{ cm}^{-1}$ .

Таким образом, высокодисперсный диоксид кремния природного (Пузановский диатомит) и техногенного (фтор-

содержащие отходы Ярославского горно-обогатительного комбината) происхождения можно использовать для синтеза волластонита.

Волластонит, полученный из аморфного диоксида кремния техногенного происхождения (фторсодержащие отходы), характеризуется высокой степенью белизны (92 — 98 %) и высокой отражательной способностью в диапазоне длин волн  $190 - 900 \text{ nm}$ , что является подтверждением его высокой устойчивости к воздействию ультрафиолетового облучения и делает перспективным применение при производстве светоотражающих покрытий и различных композиционных материалов (например, композитов на основе поливинилхлорида [6]).

Волластонит, полученный из Пузановского диатомита, имеет коричнево-красный оттенок за счет присутствия в исходном сырье примесей железа. Тем не менее такой материал может использоваться при производстве пигментов, строительных красок, наполнителей при производстве бетонов, а также эффективных, дешевых и экологически безопасных сорбентов для очистки водных растворов от ионов тяжелых металлов.

#### Литература

- Гладун В.Д., Холькин А.И., Акатьева Л.В. Перспективы создания производства синтетического волластонита // Химическая технология. 2007. Т. 8. № 5.
- Тюльчин В.А., Ткач В.Р., Эйрих В.И., Стародубцев Н.П. Волластонит: уникальное минеральное сырье многоцелевого назначения. М.: Издательский дом "Руда и металлы", 2003.
- Григорян К.Г., Арутюнян Г.А., Багинова Л.Г., Григорян Г.О. Синтез гидромоносиликата кальция из диатомита в гидротермальных условиях и превращение в волластонит // Химическая технология. 2008. Т. 9. № 3.
- Гордиенко П.С., Крысенко Г.Ф., Колзунов В.А. и др. Перспективы комплексной переработки фторсодержащего сырья и техногенных отходов / П.С. Гордиенко, Г.Ф. Крысенко, В.А. Колзунов, С.Б. Ярусова, С.Б. Буланова, А.П. Супонина, Е.В. Пашнина // Горный информационно-аналитический бюллетень (научно-технический журнал). 2009. № 4.
- Гордиенко П.С., Колзунов В.А., Зорина Л.Г. и др. Получение неорганических материалов из фторсодержащего сырья / П.С. Гордиенко, В.А. Колзунов, Л.Г. Зорина, Т.А. Кайдалова, В.А. Достовалов, С.Б. Ярусова // Матер. Междунар. симпозиума "Принципы и процессы создания неорганических материалов", 12 — 15 апр. 2006 г., Хабаровск : Изд-во ТОГУ, 2006.
- Гордиенко П.С., Ярусова С.Б., Буланова С.Б. и др. Моносиликаты кальция как компоненты композиционных материалов / П.С. Гордиенко, С.Б. Ярусова, С.Б. Буланова, В.А. Колзунов, А.П. Супонина, К.Н. Галкин // Химическая технология. 2009. Т. 10. № 3. ■